



Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. | Slight deviations in colour due to printing process.



drapilux Schmitz Textiles GmbH + Co. KG.
Hansestraße 87 / 48282 Emsdetten / Germany
T 02572.1532 0 / M info@drapilux.com

Box 1243 / 48270 Emsdetten / Germany
T 49 2572.1532 0 / M export@drapilux.com
www.drapilux.com

drapilux

drapilux 204



Technische Daten:

DIN 4102 B1
M1 Non Feu (B+F+E)
Classe 1 (I)
BS 5867 (GB)
EN 13 773 class 1
IMO Res. MSC.307
(88)-(2010 FTP Code)

Martindale: ca. 100.000
DIN EN ISO 12947 - 2
Pilling: 5
DIN EN ISO 12945 - 2

Material:

100% Polyester (FR)
<> ca. 140 cm
ca. 370 g/m²



0736

Oeko-Tex Standard 100
A96-0071 Hohenstein
HTTI

drapilux

eine Marke der Schmitz Textiles
a brand of Schmitz Textiles
une marque de la société Schmitz Textiles
un marchio di Schmitz Textiles

drapilux

drapilux 204

Technische Information / Technical information /
Information technique / Informazioni tecniche

Beschreibung / Description Description / Descrizione		Einheit / Unit of Measure / Unité de mesure / Unità di misura	Ergebnisse / Results / Résultats / Risultato	Prüfnorm / Testing Method / Norme / Metodo
Material (TKG) / Material / Composition / Materiale		%	100 Polyester (FR)	
Breite / Width / Largeur / Altezza		cm	140	
Gewicht / Weight / Poids / Peso		g/m2 / gr/sqm	≥ 370	
Lichtechtheit / Colour fastness to light / Solidité lumière / Solidità alla luce		Note / Note / note / Voto	≥ 6	ISO 105/B02
Reibechtheit / Color fastness to rubbing / Solidité au frottement / Resi- stenza colori allo sfregamento	trocken / dry / à sec / Asciutto	Note / note / note / Voto	≥ 4-5	ISO 105/X12
	nass / wet / mouillé / Bagnato		≥ 4	
Martindale-Scheuerbeständigkeit / Martindale abrasi- on / Martindale abrasion / Martindale - test abrasione		Touren / tours tours / Giri	≥ 5 / ≥ 5 No pilling / ≥ 5 pas de pilling / ≥ 5 No pilling ≥ 5	DIN EN ISO 12945-2
Waschechtheit bei 40°C / Wash fastness with 40°C / Solidité au lavage à 40°C / Resistenza al lavaggio		Note / note / note / Voto	≥ 4	ISO 105/C01
Dimensionsstabilität bei 40°C/60°C / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle / Stabilità dimensionale a 40°C/60°C	Kette / warp / chaîne / Ordito	%	≤ -1 / -1,5	ISO 5077
	alkalisch / alk. / alcalin / alcalinico		≤ -1 / -1,5	
Schweißechtheit / Sweat resistance / Solidité à la sueur / Resistenza alla sudorazione	Sauer / acid / acide / acido	Note / note / note / Voto	≥ 3-4	ISO 105/E04
	alkalisch / alk. / alcalin / alcalinico		≥ 3-4	
Höchstzugkraft / Tensile strength / Force de rupture / Resistenza alla trazione	Kette / warp / chaîne / Ordito	N	≥ 1100	DIN EN ISO 13934-1
	Schuss / weft / trame / Trama		≥ 950	
Höchstdehnung / Breaking elongation / Limite d'allongement / Allun- gimento a rottura	Kette / warp / chaîne / Ordito	%	≥ 20	DIN EN ISO 13934-1
	Schuss / weft / trame / Trama		≥ 30	
Nahtschiefbefestigkeit / Seam slippage / Résistance à la couture / Resistenza allo scorrimento fili nella cucitura	Kette / warp / chaîne / Ordito	mm	≤ 2	DIN EN ISO 13936-2
	Schuss / weft / trame / Trama		≤ 1	
Pflegekennzeichnung / Care symbol / Notice d'entretien / Simboli manutenzione				
Gewebebindung / Fabric construction / Tissage / Costruzione:		<p>Farbechter, lichtechter, pflegeleichter und permanent schwerentflamm- barer Doppelvelours. (W-Noppe = Doppelvelours) Höhere Strapazierfähigkeit durch Mehrfachabbindung der Florfäden. Non-fading, light-fast, easy-care and inherently flame retardant double velours. The fabric is harder wearing due to the multiple bond of pile yarn. Velours double pièce, Non Feu classé M1, avec une excellente solidité des coloris et une parfaite résistance à la lumière. Excellente résistance à l'usure grâce à une liaison multiple des fils de poil. Velluto classe uno con ottime caratteristiche di solidità colori, resistenza alla luce e di facile manutenzione. (nodo a W = doppia intersezione) Non ammaccabile e molto resistente all'abrasione.</p>		

